

# MSE Wall Gel

6309816



NL MSE Wall Gel, 8,3 kg	
Gebruiksaanwijzing .....	2

**MS Schippers**  
Passion for farming

NL Klantenservice	+31 (0)497 339 787
BE Klantenservice/Service Clientèle	+32 (0)14-820713
DE Kundenservice	+49 (0)2833-923630
DK Kundeservice	+45 89884187
IT Servizio clienti	035-4490369
ES Servicio al cliente	+34 931816433
UK Customer Service	+44 (0)01733592049
CA Customer Service	+1 866 995-7771
FR Service Clientèle	+33 (0)2 99 61 40 40
EX Customer Service Export	+31 (0)497 700 278



## MSE Wall Gel, 8,3 kg

### MSE-260 Wallgel

- Granietharde top-, of primerlaag
- Ideaal voor het dichtzetten van oneffenheden in muren.
- Op elk zuigend materiaal toepasbaar
- Met een spaan aan te brengen
- Verticale applicatie zonder uitzakking van materiaal

### Product

Unieke twee componenten epoxy wandgel voor het dichtzetten van oneffenheden in muren met één spaanslag. Verticale applicatie mogelijk zonder dat het product uitzakking vertoont.

#### Verpakking

De wandgel bestaat uit een A + B component (A=hars en B = verharder). Ze hebben een gezamenlijk gewicht van 8,3 kg.

5,4 kg is blik A component

2,9 kg is blik B component

### Toepassing en ondergronden

- Betonpanelen met (lucht)gaten door het storten, beschadigingen of overgangen.
- Muren waar voegen uitgesleten zijn.
- Versleten cement bezetwerk.
- Scheuren in muren
- Zuigende ondergronden
- Duw en trekvraste ondergronden

### Eigenschappen

- Na 16 uur uitgehard.
- Daarna ook meteen de mogelijkheid om over te coaten.
- Zowel als toplaag of als primerlaag te gebruiken
- Bestand tegen mechanische en chemische belasting
- Eenvoudig te reinigen

### Gereedschap

- Boormachine
- 1 Kleine mixer
- Een spaan
- Een voegrubber (om eventuele spaanslagen glad af te strijken)

### Verbruik

Het verbruik varieert tussen de 200 gr/m<sup>2</sup> en 400 gr/m<sup>2</sup>. Bij hele grote gaten en oneffenheden kan het verbruik zelfs hoger oplopen.

## Technische gegevens

Type product: 2- componenten epoxyhars

Mengverhouding: Totale inhoud van component A +B is 8,3 kg samen. Dit komt overeen met 5,4 kg van component A en 2,9 kg van component B.

Droogtijd: De droogtijden van de coating zijn afhankelijk van de vochtigheid en de temperatuur. Bij een Relatieve luchtvochtigheid van 65% en een temperatuur van 20°C gelden de onderstaande normen.

Aanbrengen van tweede laag coating: na 16 uur (wandcoating dient binnen 24 uur aangebracht te worden.)

Mechanisch belastbaar: na 24 uur

Chemisch belastbaar: na 24 uur

Gebruiksaanwijzingen

Voorzorgsmaatregelen

**Niet aanbrengen van de MSE-260 Wallgel bij de volgende condities:**

### Gesloten beton

Bepaal of het gesloten beton is, door een kleine hoeveelheid water op het beton te druppelen. Als het water blijft staan, is er een zegel gebruikt en zal de 2- componenten epoxy formule niet voldoende hechten. Om toch voldoende hechting te verkrijgen, dit beton opruwen en stofvrij maken.

### Reeds aanwezig (verflagen)

Indien de muur een oude verflaag heeft, dient u eventuele loszittende verf te verwijderen door middel van schuren, frezen of stralen.

### Vocht in de beton

Als het beton donker is verkleurd of nat is, is er vocht in de muur aanwezig en dient de muur niet gecoat te worden.

Gebruik een gasbrander om de muur te drogen of laat de muur natuurlijk drogen.

### Losse of slecht vastzittend beton

Als het beton losse stukken heeft of stof ligt op de ondergrond, dan zal de coating niet hechten totdat al het losse materiaal is gerepareerd, of de stof is verwijderd.

## Tips en advies voor een optimaal gebruik

### Reinigen

Verwijder alle grove onregelmatigheden, zoals voeder- en mestresten.

Reinig de muur met MS-5 Agricoat Cementex, om een diepte reiniging te bewerkstelligen (zie gebruiksaanwijzing MS-5 Agricoat Cementex).

Muur volgens gebruiksaanwijzing MS-5 Agricoat Cementex met veel water naspoelen en vervolgens laten opdrogen.

### Verwerking

#### Mengen

Giet het B-component in het blik van het A-component. Meng minimaal 2 minuten het A-component met het B-component tot een homogeen mengsel. Dit doet u ook met een langzaam draaiende boormachine met mixer.

#### Verwerken

Verdeel het mengsel met een spaan gelijkmatig strak over het oppervlak. Zodat gaten en oneffenheden worden opgevuld.

Strijk eventueel met een voegrubber na om te zorgen dat spaanslagen niet zichtbaar zijn en plekken waar de wallgel dikker aanwezig is wordt verdeelt..

De wallgel is tot 30 - 45 minuten na het mengen te verwerken bij een temperatuur tussen de 15 - 25°C.

Als de wallgel is uitgehard dient binnen 24 uur de volgende laag worden aangebracht, dit met wandcoating.

### Na gebruik

Het gereedschap wegwerpen of schoonmaken met agriverdunner.

Niet gebruikt product laten uitharden in het blik en naar een verzamelpunt voor klein chemisch afval brengen.

### Bewaring

12 maanden houdbaar in een gesloten originele verpakking.

Best te bewaren bij een temperatuur tussen de 10-25°C.

Donker en vorstvrij bewaren.

**MS Schippers**  
Passion for farming



NL Klantenservice	+31 (0)497 339 787
BE Klantenservice/Service Clientèle	+32 (0)14-820713
DE Kundenservice	+49 (0)2833-923630
DK Kundeservice	+45 89884187
IT Servizio clienti	035-4490369
ES Servicio al cliente	+34 931816433
UK Customer Service	+44 (0)01733592049
CA Customer Service	+1 866 995-7771
FR Service Clientèle	+33 (0)2 99 61 40 40
EX Customer Service Export	+31 (0)497 700 278